ВОЛМА

ВОЛМА – ОБРЫЗГ

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО СЦЕПЛЕНИЯ



volma.ru

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Подготавливает основание перед нанесением цементных штукатурок.

- Применяется внутри зданий, для помещений с нормальной и повышенной влажностью.

- Для машинного нанесения.

ОСНОВАНИЯ:

- Бетонные основания.

- Кладки из керамического, силикатного кирпича.

- Основания из газобетонных, керамзитобетонных, пенобетонных и др. материалов.

- Особенно рекомендуется применение для подготовки оснований из смешанных материалов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основание под обрызг должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 и быть сухим и прочным. «Возраст» кирпичной кладки должен быть не менее 28 суток, а бетонного не менее 3-х месяцев. Поверхность предварительно должна быть обеспылена и очищена от разного рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию обрызга к основанию (жиров, смазочных масел, мастик, клея, лакокрасочных покрытий и т. п.), основание не должно быть промерзшим. Металлические части конструкций покрыть антикоррозийным составом. Температура основания должна быть от +5 до +30°С. Перед нанесением раствора «ВОЛМА-Обрызг» основание необходимо обильно увлажнить водой.

ПОДГОТОВКА РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬНОГО НАСОСА К РАБОТЕ:

Каждый раз перед запуском после длительной остановки штукатурной станции необходимо пропустить через растворные рукава известковую или цементную суспензию. Суспензию приготавливают, размешав в воде известь или цемент. После окончания работы шланги промыть водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Раствор приготавливается в штукатурной машине, например KALETA A5, A4, A3, A2, A1 или другим штукатурным агрегатом подобного типа с геротоным насосом D6-3. Перед нанесением раствора на обрабатываемую поверхность необходимо выставить показания расходомера на штукатурной машине в пределах между 300 — 600 л/ч в зависимости от требуемой консистенции. Раствор сохраняет свою подвижность в растворных рукавах 40-60 минут.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ:

С помощью растворного пистолета, раствор равномерно наносят на подготовленное основание толщиной 3-5 мм, заполняя все неровности основания. После нанесения на поверхность раствор не разравнивать! Оштукатуривание «ВОЛМА-Аквастой МН» производится не менее чем через 3 суток после нанесения «ВОЛМА-Обрызг».

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Нанесенный материал нельзя высушивать принудительным способом: с помощью обогревателей, тепловых пушек и других устройств. Температура в помещении должна быть от +5 до +30°С при проведении работ и при последующей эксплуатации материала.

Свежеуложенный раствор «ВОЛМА-Обрызг» следует в течение 2-3 суток защищать от чрезмерного пересыхания и охлаждения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА:

Сухая смесь «ВОЛМА-Обрызг» поставляется в мешках по 30 кг, которые следует хранить на деревянных поддонах в сухом помещении. Смесь из поврежденных мешков необходимо пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ	СЕРЫЙ
РАСХОД ВОДЫ НА ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ	300 - 600 Л/ЧАС
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,17 - 0,19 Л
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ НАНЕСЕНИЯ	3 - 5 ММ
СОХРАНЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ СМЕСИ В РАСТВОРНЫХ РУКАВАХ ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ В ТАРЕ	40 - 60 МИНУТ
РАСХОД СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 1 ММ	1,6 - 1,8 КГ/М^2
ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, ОСНОВАНИЯ И ВОДЫ	ОТ + 5 ДО + 30 °С
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	НЕ МЕНЕЕ 6 МПа
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С БЕТОННЫМ ОСНОВАНИЕМ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	НЕ МЕНЕЕ 0,3 МПа
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С БЕТОННЫМ ОСНОВАНИЕМ	НЕ БОЛЕЕ 15%

ФАСОВКА	30 кг
КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ	40 шт